

Committente:

Cartonspecialist Srl

Via Edison 237

20019 Settimo Milanese (MI)

Rapporto di Prova N°: S-SSCCP-1800491

Data emissione: 23/04/2018

Campione dichiarato: Carta

Vs. riferimento: accettazione offerta R-180168

Data accettazione: 20/03/2018

Data inizio prove: 04/04/2018

Data fine prove: 13/04/2018

Descrizione del campione: campione contrassegnato BIOPAP LC (lato alimentare Gloss)

Prelievo: Effettuato dal cliente.

Prova	Risultato	UdM
ANALISI DEL LIVELLO DI RICICLABILITÀ		
<i>ATICELCA MC 501:2017</i>		
Scarto grossolano	6,5	% peso
Macrostickies - Area macrostickies <2000 µm diametro	280	mm ² /kg
Fiocchi di fibre	10,3	% peso
Formazione del foglio - Adesività	Assente	
Formazione del foglio - Disomogeneità ottica	Assente	
Valutazione Riciclabilità secondo Aticelca MC 501:2017	Livello A	

Per maggiori informazioni inerenti l'uso della dicitura e dell'icona per attestare il livello di Riciclabilità secondo il Metodo di Prova Aticelca MC 501:2017, si rimanda al Regolamento disponibile sul sito www.aticelca.it.

Sul sito è inoltre disponibile un estratto del metodo con la tabella contenente i criteri di valutazione per la riciclabilità e le indicazioni sull'utilizzo dei risultati.

Responsabile Tecnico Delegato
Daniele Bussini

per Responsabile di Area
Giorgio Capretti

IL DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE E SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Laddove applicabile, il residuo del campione si conserva per tre mesi dalla data di emissione del rapporto di prova. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.